



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

POLINIT śnieżna biel

Farba emulsyjna fasadowa

Zakres stosowania:

Farba emulsyjna POLINIT przeznaczona jest do malowania elewacji budynków oraz ścian wewnątrz pomieszczeń.

Główne cechy:

- ⇒ odporna na szorowanie
- ⇒ wydajna – do 8 m²/l fasady
- ⇒ odporna na działanie czynników atmosferycznych: światła i promieniowania UV
- ⇒ na zewnątrz, do wewnątrz

Kolor	śnieżna biel
Wygląd powłoki	matowa
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	3000 ÷ 7000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	najwyżej 1,500
Zawartość części stałych, [%wag]	co najmniej 50,0
Odporność na szorowanie wg PN-EN 13300	Klasa 2
Ilość warstw	1-2

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51-416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 800 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl

Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]	2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 2
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek lub natrysk
Rekomendowane narzędzia marki Dekoral Gold	do fasad: Wałek Polyamide z podkładką piankową, Wałek Owcza wełna extra, Wałek Owcza wełna do wnętrza: Wałek Microfibre
Wydajność przy jednej warstwie	Do 12 m ² /l – ściany wewnętrzne do 8 m ² /l – fasady przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża
Rozcieńczalnik	woda

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.
- Ściany wewnętrzne:
 - świeże tynki i podłoża silnie chłone wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt Koncentrat marki Dekoral
 - do wyrównania chłonności podłoża stosuj farbę podkładową Unicryl marki Dekoral.
- Fasady:
 - świeże tynki i podłoża silnie chłone wodę (podłoża nigdy niemalowane) lub podłoża o nierównej chłonności zagruntuj gruntem Aquagrunt Koncentrat lub Akrogrunt marki Dekoral.

2. Malowanie

- Przed użyciem farbę dokładnie wymieszaj.
- Zalecana ilość warstw 1-2. W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilość max. 5 % obj. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

3. Dodatkowe informacje

- Maluj w temperaturze od +5° do 30°C.

- Świeże tynki maluj po 4 tygodniach od ich nałożenia.
- Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ


- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
- Chronić przed dziećmi
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy.
- W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma: ZN-PPGDP-014

Atesty: Posiada Atest Higieniczny PZH
Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro)
zgodna z PN-C-81913
zgodna z PN-EN-13300
zgodna z PN-EN-1062-1

PKWiU: 20.30.11.0

Data ważności: 36 miesięcy od daty produkcji



Znak termometru 0°C ÷ +30°C

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: (kat. A/c/FW): 40g/l (2010). Produkt zawiera max. 40g/l.

Opakowanie handlowe: 1,0L; 3,0L; 5,0L; 10,0L; 20,0L